

# Keramik - Fliesen Holzoptik P-Coo

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUE TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO - N = cm 18x118 - SPESSORE mm 10

GLAZED PORCELAIN STONEWARE FLOOR TILES - 18x118 - THICKNESS mm 10

SOLS EN GRES CERAME EMAILLE - 18x118 - EPAISSEUR mm 10

BODENFLIESEN AUS GLASIERTEM FEINSTEINZEUG - 18x118 - STÄRKE mm 10

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUE TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN	RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS	TEST SECONDO ACCORDING TO STANDARD ESSAIS SELON NORME TESTS NACH
Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411 appendice G gruppo B Ia GL Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411 Appendix G group B Ia GL Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411 Appendice G groupe B Ia GL Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411 Anhang G Gruppe B Ia GL			
Area S del prodotto (cm2) / Product area S (cm2) / Surface S du produit (cm2) / Orberfläche S des Produktes (cm2)	S>410	S>410	
<ul style="list-style-type: none"> <li>* - LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE</li> <li>- LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS</li> <li>- LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION</li> <li>- LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMAßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN</li> </ul>	±0,6%	CONFORME ACCORDING TO CONFORME ERFÜLLT	ISO 10545-2
<ul style="list-style-type: none"> <li>* - LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA MEDIA DEI 10 CAMPIONI</li> <li>- LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE AVERAGE OF 10 SAMPLE PIECES</li> <li>- LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA MOYENNE DE 10 ÉCHANTILLONS</li> <li>- LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMAßES JEDER FLIESE VOM DURCHSCHNITTMAßES DER 10 MUSTER IN PROZENTEN</li> </ul>	±0,5%	CONFORME ACCORDING TO CONFORME ERFÜLLT	ISO 10545-2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE</li> <li>- ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS</li> <li>- MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION</li> <li>- ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN</li> </ul>	±5%	CONFORME ACCORDING TO CONFORME ERFÜLLT	ISO 10545-2
<ul style="list-style-type: none"> <li>* - DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI</li> <li>- MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS</li> <li>- MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES</li> <li>- ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAß IN PROZENTEN</li> </ul>	±0,5%	CONFORME ACCORDING TO CONFORME ERFÜLLT	ISO 10545-2
<ul style="list-style-type: none"> <li>* - DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI</li> <li>- MAXIMUM RECTANGULARITY DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS</li> <li>- MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION</li> <li>- HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAß IN PROZENTEN</li> </ul>	±0,6%	CONFORME ACCORDING TO CONFORME ERFÜLLT	ISO 10545-2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PLANARITÀ - FLATNESS - PLANÉITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT</li> <li>- CURVATURA DEL CENTRO - CENTRE CURVATURE - COURBURE CENTRALE</li> <li>- CURVATURA DELLO SPIGOLO - EDGE CURVATURE - COURBURE LATÉRALE</li> <li>- SVERGOLAMENTO - WARPAGE - VOILE</li> </ul>	±0,5%	CONFORME ACCORDING TO CONFORME ERFÜLLT	ISO 10545-2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASSORBIMENTO D'ACQUA IN %</li> <li>- % WATER ABSORPTION</li> <li>- ABSORPTION D'EAU EN %</li> <li>- WASSERAUFNAHME IN %</li> </ul>	≤0,5%	CONFORME ACCORDING TO CONFORME ERFÜLLT	ISO 10545-3
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SFORZO DI ROTTURA IN N (sp. &gt;=7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness &gt;=7,5 mm)</li> <li>- EFFORT DE RUPTURE EN N (ép. &gt;=7,5 mm) - BRUCHLAST IN N (Dicke &gt;=7,5 mm)</li> </ul>	1300 min	CONFORME - ACCORDING TO CONFORME - ERFÜLLT	ISO 10545-4
<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N /mm² - N /mm² FLEXURAL STRENGTH TEST</li> <li>- RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N /mm² - BIEGEFESTIGKEIT IN N /mm²</li> </ul>	35 min	RESISTE - RESIST RÉSISTE - WIDERSTEHT	ISO 10545-4
<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</li> <li>- THERMAL SHOCKS RESISTANT</li> <li>- RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUES</li> <li>- WIDERSTANDSFÄHIGKEIT TEMPERATURSCHWANKUNGEN</li> </ul>	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE VERFÜGBARE PRÜFMETHODE	RESISTE - RESIST RÉSISTE - WIDERSTEHT	ISO 10545-9
<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE</li> <li>- RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE - WIDERSTAND GEGEN HAARRISS</li> </ul>	RICHIESTA - REQUIRED REQUISE - GEFORDET	CONFORME - ACCORDING TO CONFORME - ERFÜLLT	ISO 10545-11
<ul style="list-style-type: none"> <li>- COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</li> <li>- COEFFICIENT OF THERMAL LINEAR EXPANSION</li> <li>- COÉFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE</li> <li>- LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT</li> </ul>	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE VERFÜGBARE PRÜFMETHODE	α = 6,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	ISO 10545-8
<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESISTENZA ALLE MACCHIE - RESISTANCE TO STAINING</li> <li>- RÉSISTANCE AUX TACHES - FLECKENABWEISEND</li> </ul>	3 min	CONFORME - ACCORDING TO CONFORME - ERFÜLLT	ISO 10545-14
<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</li> <li>- RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS</li> <li>- RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS</li> <li>- WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN</li> </ul>	CLASSE DICHIARATA DAL PRODUTTORE - MANUFACTURER TO STATE CLASSIFICATION - CLASSE DECLARÉE PAR LE PRODUCTEUR - KLASSE ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN	A / B	ISO 10545-13
<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</li> <li>- RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS</li> <li>- RÉSISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES</li> <li>- BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SAUREN UND LAUGEN</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA</li> <li>- RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOL</li> <li>- RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE</li> <li>- WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN</li> </ul>	GB min	CONFORME ACCORDING TO CONFORME ERFÜLLT	ISO 10545-13
<ul style="list-style-type: none"> <li>- RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE</li> <li>- RÉSISTANCE AU GEL - FROSTSICHERHEIT</li> </ul>	RICHIESTA - REQUIRED REQUISE - GEFORDET	CONFORME - IN ACCORDANCE CONFORME - ERFÜLLT	ISO 10545-12

\* Non applicabili per i bordi irregolari caratteristici. / Not applicabe because of their irregular bordes. / Ne sont pas applicables à cause des bords irréguliers caractéristiques. / Gilt nicht für aufgrund der ungleichmäßigen, typischen Ränder

N.B.: I risultati dei test si riferiscono alla sola prima scelta e non sono riferibili ai pezzi speciali. / The test results refer only to first class items and they do not regard the trim pieces. / Les résultats des tests ne se rapportent qu'aux articles des premier choix et ne concernent pas les pièces spéciales. / Die Testergebnisse beziehen sich nur auf die erste Wahl und sind nicht auf Spezialteile übertragbar.